



FICHA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BORDILLOS

Dos últimos dígitos del año de impresión del marcado:

13

NORMA APLICABLE	UNE EN 1340:2004 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería Parte3: Bordillo de jardín				
	Nombre Genérico: Categoría II, bordillo jardín de 6x20x50 caras lisas				
	Bordillo recto prefabricado de hormigón monocapa, constituido por un núcleo de hormigón en masa (o bicapa, con una capa fina en su parte superior de 8 mm de sílice de color gris oscuro), utilizado para delimitar la zona de paso peatonal y el parterre en zonas ajardinadas públicas o privadas.				
	Longitud Anch	hura	Altura		

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

		Longitud	Anchura	Altura	
Dimensiones	Nominal	500	60	200	
	Toleran <mark>ci</mark> a (mm)	±9	±9	±5	
	Planeidad (mm)		±4		
72	Rectitud (mm)		±4		
	Espesor doble capa (mm)		≥4		
Uso previsto	Bordillo de jardín				

CARACTERÍSTICAS REGULADAS				
Resistencia a flexión	Valor individual ≥ 4 MPa			
Resistencia al desgaste por abrasión	≤ 22 mm. Doble capa realizada con arena de sílice resistente a la abrasión.			
Durabilidad	Satisfactorio			
Absorción de agua	Promedio ≤ 6%			
Reacción al fuego	Clase A1			
Reacción al fuego externo	Satisfactorio			
Sustancias peligrosas: Emisión de amianto	No contiene			
Conductividad térmica	No relevante			
Estado físico	Sin exfoliaciones, delaminaciones ni grietas			